





Sistema MasterSeal Roof 2111

Sistema de impermeabilización altamente elástico y resistente para cubiertas.

Campo de aplicación: Para la impermeabilización vista o protegida de cubiertas, sobre todo tipo de soportes, especialmente indicado para cubiertas arquitectónicas, o re-impermeabilización de cubiertas con instalaciones.

		Consumo
	Imprimación MasterSeal P 770 Resina bicomponente tolerable con soportes húmedos, sin disolventes Imprimaciones sobre otros soportes (metal, asfalto, etc) consultar con Servicio Técnico En el caso de superficies irregulares se recomienda aplicar la imprimación espatulada con arena	0,3 - 0,4 kg/m ² Según necesidad
	Opcional: Espolvoreo sobre imprimación* MasterTop F5 Arena silíceo seca, humedad máxima 0,2% y granulometría entre 0,4 – 1,0 mm. Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	1,0 kg/m ²
	Puente de unión MasterSeal P 691 Poliuretano 1-componente	0.05 – 0.1 kg/ m ²
	Membrana Proyectada MasterSeal M 811 Poliurea de 2 componentes, sin disolventes. Altamente elástica, aplicación por proyección	2.0-2.5 kg/m ²
	Sellado (para sistemas vistos, sin protección) MasterSeal TC 259 , pigmentado Poliuretano monocomponente, contiene disolventes, altamente elástico, resistente a los UV, resistente a la intemperie. En cubiertas o áreas con tránsito de mantenimiento intenso, se recomienda aplicar 2 manos de capa de acabado. Para conseguir un acabado antideslizante debe emplearse MasterSeal TC 259 con espolvoreo de arena entre capas.	0,2-0.3 kg/m ² por capa
	Espesor del Sistema Aproximadamente 2.0 – 2.5 mm	
	Cubiertas Invertidas Pueden colocarse las planchas de poliestireno extruido directamente sobre la membrana MasterSeal M 811	
	Impermeabilización protegida con mortero La capa de mortero puede verse directamente sobre la membrana MasterSeal M 811 o puede colocarse un geotextil de separación.	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

Última edición: 06/11/2017

Aunque la información contenida en este documento es fidedigna y certera, y representa nuestra experiencia y conocimiento, no representa ninguna garantía o implicación por las recomendaciones realizadas por nosotros, nuestros representantes o distribuidores, dado que las adecuadas condiciones de empleo y la responsabilidad de la aplicación está fuera de nuestro alcance.

CE	
0407	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
15	
211101	
EN 1504-2: 2004	
Producto de protección superficial - revestimiento EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f and ZA.1g	
Normalización:	ETA- 04/0035 ETAG 005
Coficiente de permeabilidad al vapor de agua	Clase I
Permeabilidad al CO ₂	Sd > 50
Resistencia a la abrasión	NPD
Absorción capilar y permeabilidad al agua	< 0.01 kg/(m ² xh ^{0.5})
Compatibilidad térmica	>1,5MPa
Resistencia al ataque químico severo	Reducción de dureza <50%
Punteo de fisuras	Dinámicas: B 4.2 (23 °C) Estáticas: A5 (23 °C)
Resistencia al impacto	Clase III
Adherencia	>1,5MPa
Reacción al fuego	Cfl-s1
Envejecimiento artificial	Pasa
Resistencia al deslizamiento	NPD

NPD: Prestación no determinada